



TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

Asportabile

Useň:	Extra – Evropská hovězí useň
Činění:	Činění chromem
Barvivo:	Anilinové
Povrchová úprava:	Dvou-tónový efekt vytvořený vytřením části barvy s vlastní fixací
Typ kůže:	Potisk
Velikost usně:	> 4,20 mq
Tloušťka :	0,9 – 1,00 mm

Technická charakteristika

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost - za sucha 500 c - za mokra 80 c - v alkalickém potu 80 c ISO 11641 pH8	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	<4 <4 >3/4
Stálobarevnost při umělém světle Xenon	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	< 5
Ohybová odolnost	UNI EN ISO 5402	Cykly	> 20.000
Stanovení pH	UNI EN ISO 4045		> 3.2
Pevnost roztržení	UNI ISO 337 - 1	N	> 20

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.