



TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

BONANZA

Typ kůže:	hovězina
Tloušťka:	mm 1,00
Průměrná velikost:	>= 4,5 m ²
Činění:	chromové soli
Barvivo:	anilinové barvivo
Povrchová úprava:	směs oleje, vosku a ekologického polyuretanu
Vzhled:	přírodní kresba líce s rozjasňujícím efektem (pull-up)

Technická charakteristika

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	>= 3 až 50 cyklů
Stálobarevnost při stírání za mokra	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	>= 3 až 20 cyklů
pH	UNI EN ISO 4045	-	>=3,2
Odolnost proti přetržení	EN ISO 3377-1	N	>=20
Stálobarevnost na světle xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	>=3

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.