



TECHNICKÉ PARAMETRY KŮŽE

DAYTONA

Klasifikace	pigmentovaná kůže
Typ kůže:	hovězina
Původ:	kůže z Evropy a mimoevropská
Tloušťka:	mm 1-1,1
Průměrná velikost:	>= 4,5 m ²
Činění:	chrom
Barvivo:	anilinové barvivo
Povrchová úprava:	pigmentování ve vodném roztoku
Fixace:	pryskyřičný polyuretan
Vzhled:	matný

Technická charakteristika

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha 1000 Bat	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost při stírání za mokra 500 Bat	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Stálobarevnost v alkalickém potu 100 bat	UNI EN ISO 11640	Šedá stupnice	4
Adheze povrchové úpravy	UNI EN ISO 11644	N/Cm	4N/10mm
Odolnost ke chladnému prostředí	EN ISO 17233	°C	+25
Odolnost proti přetržení	EN ISO 3377-1	N	25N
Ohybová odolnost	UNI EN ISO 5402	-	100.000 cyklů
Stálobarevnost na světle xenotest	UNI EN ISO 105 B02	Modrá stupnice	6

Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.