

TORRO

Typ kůže:	hovězina
Původ:	Evropský a mimo-Evropský
Tloušťka:	mm 0,9-1,00 +/- 0,1
Průměrná velikost:	> 4,00 m ²
Činění:	chromové soli
Barvivo:	anilinové barvivo
Povrchová úprava:	pigmentovaná a voskovaná
Vzhled:	rozjasňující efekt (pull-up)

SPECIFIKACE*

Analýza	Zkušební metoda	Měrná jednotka	Doporučená hodnota
Stálobarevnost při stírání za sucha 500 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	šedá stupnice	4
Stálobarevnost při stírání za mokra 250 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	šedá stupnice	3/4
Stálobarevnost v alkalickém potu 80 cyklů	UNI EN ISO 11640 UNI EN ISO 11641	šedá stupnice	3/4
Adheze povrchové Úpravy	UNI EN ISO 11644	N/cm	2
pH	UNI EN ISO 4045	-	3,2
Odolnost proti přetržení	UNI EN ISO 3377-1	N	20
Ohyby za sucha	UNI EN ISO 5402	Cykly	20.000
Stálobarevnost na světle Xenotest	UNI EN ISO 105 B02	modrá stupnice	5

* Všechny předložené výsledky zkoušek jsou získány oficiálními metodami na nedotčené kůži. Případné další testy prováděné po použití kůže musí být odsouhlaseny výrobcem a kupujícím.